

HYPOXY PRIMER

Епоксиден двукомпонентен грунд на водна основа

Водоразтворим двукомпонентен епоксиден грунд. Осигурява отлична адхезия към гланцирани повърхности, мозайки, стари хидроизолации, циментови повърхности и други. Сертифициран с маркировка CE в съответствие със стандарти EN 1504-2 и EN 13813.



Предимства:

- Идеален за хоризонтални повърхности
- Отлична адхезия
- Отлична устойчивост



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C) - Компонент "А"
75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C) - Компонент "Б"

Плътност


1,00 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) - Компонент "А"
1,10 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) - Компонент "Б"

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хоризонтални повърхности от стари мозайки, гладки неабсорбиращи или гланцирани повърхности, стари хидроизолации на плоски покриви и тераси и други.

РАЗЦВЕТКИ

Прозрачен



ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир
45-60 min

Нанасяне на финашна боя след
6-8 h и не по-късно от 2 дни

РАЗХОД



За един слой
8-10 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



Без азреждане
Готов за употреба след смесването на компонентите

ОПАКОВКА

Комплект 1 L, 3 L, 10 L	Компонент "А"	750 mL	2,250 L	7,500 L
	Компонент "Б"	250 mL	750 mL	2,500 L



СЪОТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТ "А" / КОМПОНЕНТ "Б"

3/1 (обемни части)

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да се почистват с вода, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Към компонент А се добавя цялото количество на компонент Б при непрекъснато разбъркване в продължение на поне 3 минути, до пълно хомогенизиране.

2

След смесването на двата компонента, сместа трябва да се остави да престои 10-20 минути преди нанасянето. Времето на живот на сместа е 2 часа при 30°C и 3 часа при 20°C.

3

Нанася се един слой с валик, с четка или с пистолет, без разреждане.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНА БОЯ



След 6-8 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шури с подходяща шкурка, прахът се отстранява и се нанася Floorguard или което и да е друго изолационно покритие за плоски покриви и тераси на Vitex. Времето за нанасяне на следващ слой не трябва да надвишава 2 дни.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Валяци, четки и пистолети се почистват веднага след употреба с

- разтворител за нитро бои Т400.
- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Не изливайте замърсените от

миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Двукомпонентни покрития със специално предназначение”. Пределна стойност на ЛОС: **140 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **< 1g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

ISO 9001 14001
CERTIFIED 45001

