

XBOND PRIMER

Кварцов грунд, силно адхезионен, с разнообразни приложения

Адхезионен грунд на база акрилни смоли и кварцов пясък, с висока устойчивост на алкали, подходящ за интериорни и екстериорни помещения. Нанася се върху гладки и неабсорбиращи повърхности, като фасаден бетон, плочки, мрамор, мозайка, метални повърхности, гипсокартон, циментокартон, топлоизолационни полистиренови плоскости.

Образува грапава повърхност, която осигурява идеални условия за силно сцепление. Отличен грунд за грундиране преди полагане на плочки, шпакловане на боядисани и много гладки повърхности, измазване на фасаден бетон, измазване на топлоизолационни плоскости и полагане на микроциментови замазки.



Предимства:

- Идеален за гладки и неабсорбиращи повърхности
- Осигурява силна адхезия при нанасяне на циментови подови замазки, външни топлоизолации, мазилки, шпакловъчен кит, плочки и други - подходящ за интериорни и екстериорни повърхности
- Отлично нанасяне върху цимент, плочки, метал, мазилки и други
- Готов за употреба

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

100 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Плътност


1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За гладки и слабо абсорбиращи повърхности, като фасаден бетон, плочки, мрамор, мозайка, метални повърхности, гипсокартон, циментокартон, топлоизолационни полистиренови плоскости.

РАЗЦВЕТКИ

Светло сив цвят



РАЗХОД



За един слой

8-12 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



Без разреждане

Готов за употреба

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

2-3 h

ОПАКОВКА

Светло сиво	750 mL	3 L	10 L
-------------	--------	-----	------



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Продуктът трябва да се разбърква добре преди употреба, до пълно хомогенизиране. Продуктът е готов за употреба.

2

Нанася се един слой с валяк, с четка или с пистолет, така че да се запазва неговата "релефна" текстура.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНА БОЯ



Полагането на мазилка или замазка може да се извърши след 8-10 часа.

Дадените времена варират в зависимост от дебелината на слоя и от атмосферните условия (относителна влажност и температура).

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



"Грундове". Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

